



尚場企業股份有限公司
紡織化學品・染色整理助劑

電話：+886-3-352-8588 / 傳真：+886-3-352-0422 / 地址：333-92桃園縣龜山鄉南上村南上路200號



SUNTEX™ DLA-560

分散均染劑

特性

外觀:	褐色液體
PH 值:	7 ± 1
化學性質:	特殊界面活性劑混合物
離子性:	陰/非離子
合規性等級:	Bluesign = 藍標 ; ZDHC = Level 3

產品特色

- 具有良好的均染及分散性，在升溫時可有效控制染料的上染速度率，防止色花。
- 染色後不消光，不消艷，非常適合應用於敏感色系上，並且再現性優良。
- 在高溫下移染及緩染效果強，染料可以得到相當良好的均勻分配效果。
- 低泡，可安心使用在高溫快速染色機上。
- 不含 APEO，不含溶劑、不含磷(phosphorous-free)。

應用

根據設備及織物不同，使用量亦有所差異。一般參考應用配方如下：

一般高溫染色建議用量 (升溫速率 2~3°C/分鐘)

SUNTEX™ DLA-560	0.3~0.5 g/L
分散染料	x % (o.w.f)
HAC(醋酸)	0.5 ~ 1.0 g/L (pH 值於 5~5.5 最佳)

參考加工條件: 於 50~60°C時加入，在 125~130°C恆溫 1~2 小時

以上數據是依本公司實驗室設備所得之結果，但並不代表是採購廠商自行現場檢測的數據。

因此不能直接假設本產品具有某些特性或適用於某種特殊用途，以上檢測數據僅提供參考用。

The above data represent the results of our laboratory assessment. They do not free the purchaser from his own quality check nor do they confirm that the product has certain properties or is suitable for a specific application. All contents are for reference only.





尚場企業股份有限公司
紡織化學品・染色整理助劑

電話：+886-3-352-8588 / 傳真：+886-3-352-0422 / 地址：333-92桃園縣龜山鄉南上村南上路200號

注意事項

- 本產品為陰/非離子性，若有與其它助劑併用加工時，請先確定化學品間之併用安定性及效果影響。

保管及儲存

儲存安定性： 6 個月(未開封)；3 個月(開封後)

儲存和擺置： 使用後請把桶蓋蓋回，並儲存於通風陰涼處所，避免陽光直射。

最新更新日期： 2 December 2020

尚場企業股份有限公司，及它在各地經營的分公司、關聯公司（代理商、經銷商）所生產提供的材料、產品和服務，均遵循各個供應方各自的標準銷售條款而銷售。相關標準銷售條款已包含在相應的經銷商或銷售協議中，並打印於訂單確認書和發票背面，且隨時可供索閱。儘管在此所包含的任何信息、推薦和建議均出於良好的意願，但供應商不對以下情況提供任何明示或默認的擔保或證：（1）此處所表述的結果將在最終用途的情況下得到；或（2）包含供應方產品、材料、服務、推薦和建議的任何設計的效用和安全性。上述的對責任的排除或限制不適用於：最終用途和/或使用的情况符合由供應商在其產品資料單和/或產品說明書上描述的推薦使用情况。除了供應商的標準銷售條款中規定的之外，供應商及其代表將不會對在此闡明的任何對其材料、產品或服務的使用而造成的任何損失承擔任何責任。

每一位使用者均需根據其自身的使用對供應方的材料、服務、推薦或建議的適用性自行作出判斷並承擔全部責任。每一位使用者必須確認和進行所有必須的測試和分析，以保證其包含供應商的產品、材料或服務的成品件在最終使用條件下是安全和適用的。除非經供應商簽字的明確書面同意的修改之外，本文件及其它任何文件，及任何口頭推薦或建議都不應被認為對供應商的標準銷售條款或本免責聲明中的任何條款進行了改變、變更、取代或免除。在此包含的所有關於任何材料、產品、服務或設計的可能用途或建議用途的陳述均無意於或不應被理解為構成任何對涉及相關用途和設計的供應商及其子公司、關聯公司所擁有的專利或其它知識產權的使用的許可，或鼓勵在侵犯任何專利和其它知識產權的情況下使用該等材料、產品、服務或設計。

• SUNTEX 是尚場企業股份有限公司的商標

以上數據是依本公司實驗室設備所得之的結果，但並不代表是採購廠商自行現場檢測的數據。

因此不能直接假設本產品具有某些特性或適用於某種特殊用途，以上檢測數據僅提供參考用。

The above data represent the results of our laboratory assessment. They do not free the purchaser from his own quality check nor do they confirm that the product has certain properties or is suitable for a specific application. All contents are for reference only.

